



GumTec
INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products
Gummipulver
Rubber Powder
Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules
Anlagenbau
Plant construction
Umwelttechnologien
Environmental technologies

Produktdatenblatt Gummimatte mit Stelzen



Materialzusammensetzung:	Gummigranulat gebunden mit Polyurethan
Maße:	500 x 500 x 30; 40; 50 mm
Maßtoleranz:	max. 2% - gemäss der Temperaturänderungen
Empfohlener Untergrund:	Beton, Splittbett
Dichte:	ca. 745 kg/m ³
Trittschallminderung nach DIN EN ISO140-8:	19-20 dB
Reißfestigkeit (DIN 53 571)	0,75 N/mm ²
Reißdehnung (DIN 53 571)	75%
Weiterreißfestigkeit (DIN 53 515 Graves)	8,45 N/mm ²

Postanschrift (Post address)
Firmensitz (Location)
GumTec international e.K.
Ziegelstr. 1
D-09661 Striegistal /
OT Arnsdorf
GERMANY

Tel.: +49 37207 / 65300
Fax: +49 37207 / 65302

Web: www.GumTec-international.com
E-Mail: info@GumTec-international.com

Inh. / Geschäftsführer (Owner / General Manager)
Barbara Rinneberg

Umsatzsteuer-Ident.Nr. (Turnover-tax-Id.Nr.)
ID-No. DE 180 283 951

Steuer Nr. (Tax N°.)
222 262 008 04

Handelsregister (Commercial Register)
Chemnitz HRA 5304

Bankverbindung (Banks)

Deutsche Bank
Kto-Nr. 2 858 777 BLZ 870 700 24
Commerzbank
Kto-Nr. 523 248 300 BLZ 870 400 00



GumTec
INTERNATIONAL

Gummiformteile
Rubber Form Products
Gummipulver
Rubber Powder
Beratung
Consulting

Gummigranulate
Rubber Granules
Anlagenbau
Plant construction
Umwelttechnologien
Environmental technologies

Druckbelastbarkeit	min. 4 N/mm ² nach DIN 53 454
Elastizitätsmodul	2,88 N/mm ² nach DIN 53 454
Farbummantel:	schwarz, rot, grün, blau und grau
durchgefärbte EPDM Deckschicht:	rot, grün, blau, braun, beige, grau und mix bzw. nach Absprache
Farbstabilität:	die Farbe kann sich durch Einwirkung von UV Strahlen verändern
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C ... +80 °C
Kurzzeittemperaturbeständigkeit:	bis zu +110 °C
Gewicht pro Stück:	von 5,4 kg bis 9,60 kg
Stück pro m ² :	4
Brandverhaltensklasse (Euronorm): (DIN Norm):	Efl, E (nach EN 13501-1:2003) B2 (nach DIN Norm 4102)
Chemische Stabilität:	stabil gegen schwache Säuren und Laugen teilweise ölbeständig
Wasserdurchlässigkeit:	max. 80 %
Ballspielverhalten:	geprüft nach DIN EN 122325, 14808, 14809
Rutschfestigkeit:	trocken: sehr sicher naß: sehr sicher bis sicher (nach Wuppertaler Sicherheitsgrenzwerten zur Rutschhemmung)

Die Bestandteile des Produktes sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich. Das Material ist 100 % recyclingfähig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Postanschrift (Post address)
Firmensitz (Location)
GumTec international e.K.
Ziegelstr. 1
D-09661 Striegistal /
OT Arnsdorf
GERMANY

Tel.: +49 37207 / 65300
Fax: +49 37207 / 65302

Web: www.GumTec-international.com
E-Mail: info@GumTec-international.com

Inh. / Geschäftsführer (Owner / General Manager)
Barbara Rinneberg

Umsatzsteuer-Ident.Nr. (Turnover-tax-Id.Nr.)
ID-No. DE 180 283 951

Steuer Nr. (Tax N°.)
222 262 008 04

Handelsregister (Commercial Register)
Chemnitz HRA 5304

Bankverbindung (Banks)

Deutsche Bank
Kto-Nr. 2 858 777 BLZ 870 700 24
Commerzbank
Kto-Nr. 523 248 300 BLZ 870 400 00

